

# Штукатурка акрило-силиконовая PRO-AS

Область применения:

*Для наружных и внутренних работ.*

*Предназначена для нанесения на цементную, известковую, цементно-известковую, гипсовую штукатурку, бетон, водостойкую фанеру, древесностружечную плиту.*

*Подходит для стен, утепленных пенополистиролом, минеральной ватой, термоблоками.*

*Стойкая к воздействию атмосферных факторов.*

*119 стандартных цветов.*

## Основные свойства

*Атмосферостойкая, морозостойкая, водостойкая.*

*Высокая паропроницаемость.*

*Высокая адгезия к основанию.*

*Эластичная коротковолокнистая целлюлоза обеспечивает защиту от усадочных микротрещин.*

*Устойчивая к выхлопным газам и щелочным загрязнениям.*

*Высокая устойчивость к УФ-излучению обеспечивает сохранение цвета на долгие годы.*

*Устойчивость к образованию грибка, плесени и мха обеспечивают высокоустойчивые биоциды.*

*Диэлектричность штукатурного слоя.*

*Экологически чистая.*

## Состав

*Силиконовые смолы.*

*Акриловые смолы.*

*Диоксид титана.*

*Твердые наполнители 75% от общей массы.*

*Коротковолокнистая целлюлоза.*

*Неорганические пигменты.*

*Вспомогательные средства и добавки.*

## Характеристики продукта

*Насыпная плотность: г/см<sup>3</sup> ок. 1,62*

*Адгезия к пенополистиролу: МПа 0,08*

*Паропроницаемость: м 1.0*

*Водопоглощение: кг/м<sup>2</sup> < 0,4*

*Зернистость "Барашек": 1мм, 1,5мм, 2мм, 2,5мм, 3мм.*

*Расход "Барашек": 1мм-2кг/м<sup>2</sup>, 1,5мм-2,8кг/м<sup>2</sup>, 2мм-3,6кг/м<sup>2</sup>, 2,5мм-4,5кг/м<sup>2</sup>, 3мм-5,5 кг/м<sup>2</sup>*

